

1.1. Uticaj pojedinih elemenata na osobine bakra i njegovih legura.

Bakar sa tačkom topljenja od 1083°C i po EMBED Equation.3 ima otpornost prema koroziji i dobru obradljivost u tečnom i plastičnom stanju.

Zbog visoke tačke topljenja bakar se dobro legira sa drugim metalima kao što su cink, kalaj, nikl, aluminij, silicij, mangan, berilij, srebro i zlato.

Na fizička i tehnička svojstva bakra znatno utiču primjese koje se nalaze u njemu. Primjese kao što su fosfor, silicijum, željezo, arsen, nikal, mangan poboljšavaju mehaničke osobine bakra, dok oovo, sumpor, kisik, selen, telur, bizmut štetno utiču na mehaničke osobine. Sve ove primjese štetno utiču na elektroprovodljivost bakra, osim srebra, kalijuma, i kalcijuma.

Bronze su legure bakra u kojima se kao glavni legirajući elementi javljaju: kalaj, aluminijum, mangan, silicijum, berilijum, željezo i drugi metali.

Kalajna bronza je legura bakra i kalaja.

Sl.1. Dijagram stanja Bakar-Kalaj

Na slici 1. prikazana je za praksu važna strana ravnotežnog dijagrama stanja bakar-kalaj strana, bogata bakrom. Povećanjem sadržaja kalaja javljaju se nepovoljne strukturne faze koje čine materijal tvrdim i krtim. Bakar gradi sa kalajem supstitucijski čvrsti rastvor. Ovaj

α -čvrsti rastvor, sa površinski centriranom kubnom rešetkom, rađava na temperaturama između 586°C i 520°C maksimalno 15,8% Sn. Pri ravnotežnim uslovima rastvorljivost sniženjem temperature jako opada i na sobnoj temperaturi iznosi oko 0% Sn. Bronza sa

10% Sn očvršćava između 1000°C i 850°C , pa bi radi toga trebali nastati homogeni kristali α -čvrstog rastvora. Zbog velikog (150°C) intervala očvršćavanja i male brzine difuzije kalaja javljaju se u livenoj bronzi znatne segregacije u kristalu. Kristal β -čvrstog rastvora koji je intermedijatna faza elektronskog tipa (EMBED Equation.3), postojan je samo iznad 586°C . Hlađenjem se iz β -faze izdvaja γ -faza (intermedijantna faza). Daljim hlađenjem γ -faza se razlaže na 520°C na α -čvrsti rastvor i δ -fazu koja je izvanredno tvrda sa 416 atoma u rešetki.

δ -faza se u ravnotežnom slučaju razlaže na 350°C na α -čvrsti rastvor i ϵ -fazu EMBED Equation.3. Ovo se u praksi nepojavljuje. α i β -kristali relativno su meki i plastični dok su δ -kristali i eutektikum ($\alpha+\beta$) vrlo tvrdi i krti.

Dodatkom kalaja čvrstoća i tvrdoća rastu, dok izduženje u početku malo opada. Čvrstoća dostiže maksimum sa 15% Sn, da bi poslije pojave krtih δ -kristala ponovo opala. Nasuprot ovome, tvrdoća stalno raste.

Kalajne bronze vrlo često osim kalaja sadrže i fosfor, cink, oovo, nikal i druge elemente.

Osobine kalajnih bronzi zavise od sadržaja kalaja i od sadržaja drugih legirajućih elemenata kao i od primjesa. Uticaj pojedinih elemenata na osobine ovih bronzi je sljedeći:

Fosfor se veoma malo rastvara u čvrstom rastvoru sistema bakar-kalaj. Sa bakrom gradi intermedijatnu fazu EMBED Equation.3 koja ima tačku topljenja 707°C i koja obrazuje eutektikum sastava 80,7% Cu, 14,8% Sn i 4,5% P sa tačku topljenja 628°C . Kod sadržaja fosfora iznad 0,3% u kalajnim bronzama isti se izdvaja u vidu sivih uključaka fosfidnog eutektikuma. Fosfor povećava mehanička, antifrikciona svojstva kao i livkost kala jnih bronzi. Kod antifrikcionih legura fosfor se dodaje i do 1,2%. U kalajnim bronzama koje se liju pod pritiskom fosfor je veoma štetan jer uslijed prisustva fosfidnog eutektikuma nastaje lako prska nje u toploj stanju.

...

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com